Powder Injection Molding 공정으로 제조된 17-4PH 강과 Fe-Cr-B 합금 복합 소재의 미세조직 및 기계적 특성

주연아¹ · 김영균¹ · 윤태식² · 이기안^{1,*}

¹인하대학교 신소재공학과
²베스너(주)

Microstructure and Mechanical Properties of 17-4PH Steel and Fe-Cr-B Alloy Mixed Material Manufactured Using Powder Injection Molding

Yeun-Ah Joo¹, Young-Kyun Kim¹, Tae-Sik Yoon², and Kee-Ahn Lee^{1,*}

¹Department of Materials Science and Engineering, Inha University, Incheon 22212, Republic of Korea

²Bestner Co., Eumseong, Chungcheongbuk-do 27623, Republic of Korea

Abstract: This study investigated the microstructure and mechanical properties of 17-4PH precipitation hardened martensite stainless steel and Fe-Cr-B based alloy mixed material manufactured using powder injection molding. 17-4PH stainless steel powder was mixed with 5 wt%, 10 wt% and 20 wt% Fe-Cr-B based alloy (M alloy) powder to manufacture three different PIM mixed materials. Initial microstructural observations confirmed the δ -ferrite phase and martensite phase in the matrix region in all three PIM mixed materials, and $(\text{Cr, Fe})_2\text{B}$ phase was found in the strengthening phase, boride region. Room temperature tensile tests determined the yield strengths of the 5 wt%, 10 wt% and 20 wt% M added mixed materials to be 568.2 MPa, 674.0 MPa and 697.7 MPa, and the ultimate tensile strengths to be 1141.5 MPa, 1161.0 MPa and 1164.6 MPa, respectively. Fracture surface observation confirmed ductile fracture in the ferrite phases, and brittle fracture in the martensite phase and $(\text{Cr, Fe})_2\text{B}$ phase. Also, as the M powder fraction increased, the fracture mode of the $(\text{Cr, Fe})_2\text{B}$ phase was confirmed to shift from intra-phase fracture to inter-phase fracture. Based on the above-mentioned findings, the deformation and fracture behavior of new mixed materials manufactured using powder injection molding was identified, and its application possibilities were also discussed.

(Received February 19, 2018; Accepted March 16, 2018)

Keywords: 17-4PH, Fe-Cr-B, powder injection molding, mixed material, tensile property

1. 서 론

17-4PH(SUS630) 합금은 대표적인 석출 강화형 마르텐사이트계 스테인레스 강(precipitation-hardened martensitic stainless steel)이다. 이 소재에는 전체적으로 내부 마르텐사이트 조직과 함께 수십~수백 nm 사이즈의 매우 미세한 Cu 석출물이 고르게 분포되어 있다 [1,2]. 17-4PH 합금은 우수한 기계적 특성, 내마모 특성 및 내부식 특성을 나타

내며 이에 따라 자동차, 항공 및 의료용 생체 재료 등 다양한 분야에 적용될 수 있다 [3,4]. 그러나 17-4PH 합금은 난 가공 소재로서 정교한 형상을 지닌 구조 재료용 부품으로 제조하는 데에는 어려움이 따른다.

Powder injection molding(PIM) 공정은 분말 야금 기술에 정밀한 플라스틱 사출 성형 법이 접목된 신 분말 야금 성형 기술이다 [5]. PIM 공정은 원하는 조성의 분말과 바인더(binder)를 섞어 몰드(mold)에 주입시킨 후 탈지(de-binding) 및 소결(sintering) 단계를 걸쳐 높은 밀도의 완성품을 제조할 수 있다 [6,7]. 이 공정은 타 공정과 비교하였을 때 치수정밀도가 높아 작고 복잡한 3차원 형상의 부

*Corresponding Author: Kee-Ahn Lee

[Tel: +82-32-860-7532, E-mail: keeahn@inha.ac.kr]

Copyright © The Korean Institute of Metals and Materials

Table 1. Chemical composition analysis (XRF) results (wt%) of PIM mixed materials having different M fraction

M fraction	Fe	Cr	Cu	Ni	Mn	Si
5 wt%	Bal.	16.28	3.40	6.05	0.88	1.16
10 wt%	Bal.	17.62	3.26	5.77	0.82	1.18
20 wt%	Bal.	20.85	2.85	5.10	0.73	1.21

품을 후처리 없이 비교적 용이하게 생산할 수 있다는 장점을 가진다 [8]. 이에 따라 PIM 공정은 17-4PH 등과 같은 난 성형 재료에 적용되어 의료, 군 장비, 자동차, 항공 등 다양한 분야에서 사용 시도되고 있다 [9].

현재까지 보고된 연구 결과들[10-13]에서 17-4PH에 boron 분말 또는 boride 분말을 첨가할 경우 소결력 및 기계적 특성을 효과적으로 향상시킬 수 있다고 제시되었다. 그러나 이러한 연구 결과의 대부분은 첨가된 boron 분말 및 boride 분말 분율에 따른 미세조직, 기계적 특성의 단순 제시에 국한되어 있으며, 미세 조직과 인장 특성의 연계 및 변형 거동에 대한 연구는 거의 없는 실정이다. 한편 최근 저자들은 powder injection molding 공정으로 Fe-Cr-B 계 합금(이하 M 으로 명명)을 제조하고 이 합금의 미세조직이 Fe-기지(matrix)와 boride 로 구성되어 있음을 보이고, 그 고온 기계적 특성[14] 및 산화 특성[15]을 제시하였다. PIM 17-4PH 강의 소결성 및 특성을 향상시키기 위하여 기존 boron 분말이나 boride 분말의 사용 대신, 상기 Fe-Cr-B 계 M 분말을 사용하면 보다 경제적인 제조가 가능하고 PIM 공정 제어도 용이할 것으로 예상되지만 현재까지 이와 관련하여 전혀 연구된 바 없다.

본 연구진은 선행 연구를 통해 우수한 상-고온 기계적 특성 및 내 마모 특성을 나타내는 것으로 확인된 M 합금을 17-4PH에 첨가시키고(5 wt% M, 10 wt% M, 20 wt% M) PIM 공정을 적용하여 boride 강화 17-4PH 복합 소재(composite)를 제조하였다. 이 후 제조된 PIM 복합 소재의 미세조직 및 상온 기계적 특성에 미치는 M 분말 분율의 영향을 조사하였다. 이와 함께 각 복합 소재의 파단면 관찰을 통하여 이 특이한 소재의 상온 변형 거동을 규명하고자 하였다.

2. 실험 방법

본 연구에는 Fe-15.5Cr-6.5Ni-3.6Cu-1Mn-1.3Si(wt%)의 조성을 지닌 17-4PH 분말과 Fe-43Cr-5.6B-1.8Si-0.2S-0.17C(wt%)의 조성을 가지는 일명 M 분말을 이용하였다. 17-4PH 및 M 분말들의 평균 입자 크기는 각각 8.11 μ m, 9.87 μ m로 측정되었다. PIM 공정 중 mixing 단계

에서는 17-4PH 분말에 M 분말을 각각 5 wt%, 10 wt%, 20 wt% 첨가하여 초기 분말 feedstock 을 제조하였다. PIM 공정 중 마지막 단계인 소결(sintering) 공정은 1220 °C, Ar 분위기에서 2시간 수행하였다.

제조된 시편들의 미세조직 관찰을 위해 X-ray fluorescence (XRF: ZSX primus II), scanning electron microscope (SEM: Tescan, VEGA II LMU), field emission scanning electron microscope (FE-SEM: Tescan, LYRA 3 XMH), energy dispersive spectroscopy (EDS), X-ray diffraction (XRD: Rigaku KRD Ultima IV) 및 electron probe X-ray microanalyzer (EPMA: EPMA-1600)를 이용하였다. Boride 상 및 산화물의 분율을 측정하기 위해 SEM 관찰 이미지와 이미지 분석 장비를 사용하여 수십 회 측정 후 평균 값을 구하였다.

경도는 비커스(Vickers) 경도 시험기를 이용하여 일정 하중 5 kgf의 조건으로 12회 측정 후 평균 값을 구하였다. 상온 인장 특성을 조사하기 위해 Instron 8501 장비를 이용하여 초기 변형률 속도가 10^{-3} s^{-1} 이 되도록 설정한 후 각 복합 소재 별로 3회씩 실시하였다. 인장 시험 후 소재의 변형 및 파괴 거동을 알아보기 위해 FE-SEM을 이용하여 파면을 관찰하였다.

3. 결과 및 고찰

표 1은 17-4PH와 혼합된 M 분말의 첨가량(5 wt%, 10 wt%, 20 wt%)에 따른 PIM 복합 소재의 XRF 성분 분석 결과를 나타낸 것이다. 표에서 알 수 있듯이 M 분말의 첨가량이 증가됨에 따라 석출 경화를 일으킨다고 알려진 Cu의 함량은 감소하며 boride 상의 주요 원소 중 하나인 Cr의 함량은 증가하는 것을 확인할 수 있었다. 이와 함께 M 분말 첨가량이 증가하면서 Ni 은 소폭 감소하고 Si 은 미량 증가함도 알 수 있었다.

그림 1은 본 연구에서 사용된 초기 분말 및 제조된 PIM 복합 소재들의 XRD 분석 결과이다. 초기 feedstock 17-4PH 합금 분말 및 M 분말의 XRD 분석 결과 (a), 전자의 경우 마르텐사이트 상이, 후자의 경우 bcc 상과 orthorhombic 상이 함께 존재하는 것을 확인하였다. 기존

Fig. 1. XRD analysis results of (a) initial powders, and (b) PIM mixed materials having 5 wt%, 10 wt%, 20 wt% M fractions

에 보고된 연구 결과들을 통해 M 분말에서 검출된 피크들은 bcc 구조의 α -Fe상과 orthorhombic 구조의 $(\text{Cr, Fe})_2\text{B}$ 상임을 유추할 수 있었다 [16-18]. 한편 17-4PH 분말에 5 wt%, 10 wt% 및 20 wt% M 분말을 첨가 제조한 PIM 복합 소재들의 XRD 분석 결과 (그림 1 (b)), 세 소재 모두 bcc 상 및 orthorhombic 상이 존재하는 것을 알 수 있었다. Nykiel[10] 및 Murayama 등[19]은 1220 °C 이상에서 소결을 수행한 PIM 17-4PH의 경우 금속 기지에 martensite 상과 δ -ferrite 상이 함께 생성될 수 있다고 보고한 바 있다. 또한 초기 M 분말에서 검출된 α -ferrite 상은 소결 과정 중 $\alpha \rightarrow \alpha + \gamma \rightarrow \gamma \rightarrow \gamma + \delta \rightarrow \delta$ 와 같은 순차적 상

(a)

(b)

(c)

Fig. 2. SEM microstructures (un-etched) of as-fabricated PIM mixed materials having (a) 5 wt%, (b) 10 wt%, (c) 20 wt% M fractions

변화를 통해 δ -ferrite 상으로 변화할 수 있다고 제시되었다 [20,21]. 이상의 결과들을 바탕으로 PIM 복합 소재들(5 wt%, 10 wt%, 20 wt% M 첨가)은 모두 martensite 상, δ -ferrite 상 및 $(\text{Cr, Fe})_2\text{B}$ 상이 존재하는 것으로 판단된다.

그림 2는 5 wt%, 10 wt%, 20 wt% M 첨가 PIM 복합 소재의 에칭 전 초기 미세조직 사진이다. 미세조직 관찰 결과 세 소재 모두 상대적으로 밝은 기지와 어두운 부

① Fe-matrix

Element	Wt.%
B	-
Fe	59.8
Cr	36.3
Si	0.7
O	0.9
Cu	2.3
Total	100.0

② Boride

Element	Wt.%
B	-
Fe	36.5
Cr	53.0
Si	0.5
O	3.6
Cu	6.4
Total	100.0

③ Oxide

Element	Wt.%
B	-
Fe	1.0
Cr	5.3
Si	35.3
O	57.2
Cu	1.2
Total	100.0

Fig. 3. SEM microstructures (etched) of PIM mixed materials having 5 wt% (a, b, c), 10 wt% (d, e, f), 20 wt% (g, h, i) M fractions

분의 두 영역으로 구분되어 관찰되었다. 또한 국부적으로 소량의 구형 검은 상들이 존재하는 것도 확인할 수 있었다. 각각의 영역에 대해 EDS 분석을 수행한 결과, 상대적으로 밝은 영역은 Fe 원소가 많이 검출되는 Fe-기지(martensite 상 및 δ -ferrite 상 존재)임을, 상대적으로 어두운 영역은 Cr 원소가 많이 나타나는 $(\text{Cr}, \text{Fe})_2\text{B}$ 상임을, 소량의 구형 검은 상들은 Si계 산화물임을 확인할 수 있었다. 여기에서 EDS를 통해서서는 boron 원소 검출에는 한계가 있었으나, Cr 원소의 검출 결과 및 XRD 분석 결과, 그리고 보고된 문헌 등을 통해 어두운 영역을 $(\text{Cr}, \text{Fe})_2\text{B}$ 상으로 예상할 수 있었다. 상기 결과들을 통해 본 연구를 위해 제조된 소재는 Fe-기지 내부에 $(\text{Cr}, \text{Fe})_2\text{B}$ 상이 분포된 금속 기지 복합 재료(metal-matrix composite, MMC)임을 알 수 있었다.

초기 미세조직 관찰을 통해 첨가된 M 분말의 분율이 증가함에 따라 기지 내부에 석출된 boride의 분율이 증가하는 것을 확인할 수 있었다. 이러한 미세조직적 특징들을 이미지 분석 장비를 이용하여 정량적으로 측정해본 결과 5 wt%, 10 wt% 및 20 wt% M 첨가 PIM 복합 소재의

boride 분율(vol%)은 각각 3.6%, 4.9%, 10.4%로 측정되었다. 또한 구형의 결합(Si계 산화물) 분율(vol%)은 각각 2.3%, 1.9%, 2.5% 수준으로 나타났다.

그림 3은 5 wt%, 10 wt%, 20 wt% M 복합 소재의 에칭 후 미세조직 관찰 결과로서 (a), (b), (c)는 5 wt% M, (d), (e), (f)는 10 wt% M를, (h), (i), (j)는 20 wt% M 첨가 복합 소재들을 나타낸 것이다. 관찰 결과(a, d, h), 공통적으로 한 결정립내에서 상대적으로 어두운 영역과 밝은 영역이 동시에 구분되어 확인되었다. 각각의 영역을 고배율로 관찰한 결과 어두운 영역(b, e, h)에서는 수십 nm 수준의 Cu 석출물이, 밝은 영역(c, f, i)에서는 약 100 nm수준의 Cu 석출물이 분포하는 것을 알 수 있었다. Murayama 등은 PIM 17-4PH 소재에서 약 수십 nm 크기의 Cu 석출물이 나타나는 영역은 δ -ferrite 상임을 보고한 바 있다 [2]. 이를 바탕으로 수십 nm 수준의 Cu 석출물이 분포하고 있는 상대적으로 어두운 영역은 δ -ferrite 상으로, 약 100 nm 수준의 Cu 석출물이 분포하고 있는 밝은 영역은 martensite 상으로 판단할 수 있었다.

EDS 분석을 통해서서는 확인하기 어려운 B 원소의 분포

Fig. 4. EPMA elements distribution analysis results : (a) 5 wt%, (b) 10 wt%, (c) 20 wt% M fractions

를 알아보고자 EPMA를 수행하였으며 이를 그림 4에 나타내었다. 여기서 (a), (b), (c)는 각각 5 wt%, 10 wt%, 20 wt% M을 첨가한 복합 소재의 결과이다. 그림에서 세 소재 모두 기지(matrix) 영역에서는 석출물 형성 원소인 Cu가 균일하게 분포하고 있는 것을, $(Cr, Fe)_2B$ 영역에서는 상대적으로 많은 양의 B이 분포되어 있는 것을 확인할 수 있었다.

일반적으로 금속 기지 복합 재료(MMC, metal matrix composite)의 경도 및 기계적 특성은 강화상의 형상, 분율, 크기 및 분포에 따라 좌우된다고 알려져 있다. 본 연구에서 사용된 소재들의 경우 $(Cr, Fe)_2B$ 상이 소재 전반에 걸

Fig. 5. Tensile engineering stress-strain curves of PIM mixed materials having different M fraction

쳐 고르게 분포되어 있기 때문에 상대적으로 높은 경도를 나타낼 것으로 예측되었다. 세 복합 소재들의 경도 측정 결과 경도 값은 각각 374.6 Hv (5 wt% M 첨가), 380.3 Hv (10 wt% M 첨가), 408.8 Hv (20 wt% M 첨가)로 얻어졌다. 한편 PIM 공정으로 제조된 순수 17-4PH 소재에서 현재까지 보고된 가장 높은 경도값은 (1360 °C에서 2시간 소결된) 334.5 Hv 이다 [22]. 즉 본 연구에서 제조된 17-4PH 에 M 이 첨가된 세 PIM 복합 소재의 경도 값은 이전 최적의 조건으로 제조된 PIM 17-4PH 소재의 경도 값에 비해 높은 수준임을 알 수 있었다. 이는 첨가된 M 분말 첨가에 의한 소결력 향상 및 $(Cr, Fe)_2B$ 강화상 석출에 기인하는 것으로 사료된다.

그림 5는 세 PIM 복합 소재들에 대한 상온 인장 실험 결과를 응력-변형률 곡선으로 도시한 것이다. 여기에서 첨가된 M 분말의 영향을 알아보고자 M 분말을 전혀 첨가하지 않은 17-4PH(0 wt% M)를 제조(Ar 분위기, 1330 °C/2 시간 소결 [23])하고, 인장 실험을 수행한 후 그 결과를 함께 비교, 도시하였다. M 분말이 5 wt%, 10 wt%, 20 wt% 첨가된 세 PIM 복합 소재의 항복 강도(yield strength)들은 각각 568.2 MPa, 696.7 MPa, 723.6 MPa로, 최대 인장 강도(ultimate tensile strength)들은 각각 1143.4 MPa, 1161.0 MPa, 1164.6 MPa로 얻어졌다. 또한 연신율(elongation)은 각각 5.7% (10 wt% M 첨가), 4.8% (20 wt% M 첨가), 3.6% (30 wt% M 첨가)로 확인되었다. 즉 본 PIM 복합 소재에서 M 분말의 분율이 증가함에 따라 항복 강도는 크게 증가하고 최대 인장 강도는 소폭 커졌으며 연신율은 다소 감소하는 것을 알 수 있었다 [24]. 한편 M 을 전혀 첨가하지 않은 순수 PIM 17-4PH

Fig. 6. True stress-strain curves and work hardening rates of PIM mixed materials having (a) 5 wt%, (b) 10 wt%, (c) 20 wt% M fractions

소재의 항복 강도, 최대 인장 강도 및 연신율은 각각 927.4 MPa, 989.8 MPa 및 5.2%로 확인되었다. 17-4PH 분말에 M 분말이 첨가된 PIM 복합 소재들의 경우는 순수 PIM 17-4PH에 비하여 항복 강도는 낮지만 항복 이후 소성 영역에서의 가공 경화가 크게 일어나 현저히 높은 최대 인장 강도들을 나타내며 이와 함께 유사한 연신율을

Fig. 7. Fractographs (low magnification) of PIM mixed materials having (a), (b) 5 wt%, (c), (d) 10 wt%, (e), (f) 20 wt% M fractions

보임을 알 수 있었다.

그림 6은 PIM 복합 소재에 대한 상온 인장 시험 결과를 진응력-진변형률 곡선으로 다시 도시하고 이를 바탕으로 각 복합 소재의 진변형률에 따른 work hardening rate($d\sigma/d\epsilon$)를 나타낸 것이다. 그림에서 세 복합 소재 모두 두 단계의 work hardening rate가 나타나는 것을 알 수 있었다. 이는 세 복합 소재 모두 탄성-소성 영역의 천이(1단계)를 거친 후 비교적 연한 성질을 띄는 δ -ferrite 상의 소성 변형 단계(2단계)를 거치며 변형되기 때문으로 사료된다 [25]. 이와 관련하여 본 복합 소재들의 경우 δ -ferrite 상에서는 연성 파괴가, martensite 및 $(Cr, Fe)_2B$ 상에서는 취성 파괴가 나타날 것으로 추측된다.

그림 7은 상온 인장 시험 후 파단면을 관찰한 결과로서 (a), (c), (e)는 5 wt% M 첨가, 10 wt% M 첨가, 20 wt% M 첨가 PIM 복합 소재의 저배율 관찰 결과를, (b), (d), (f)는 그 소재들의 고배율 관찰 결과를 나타낸 것이다. 저배율 관찰한 결과에서, 세 복합 소재 모두 조대한 결함은 확인되지 않았다. 파단면을 고배율로 관찰한 결과, 세 복합 소재 모두에서 Fe-기지(matrix) 영역에서는 dimple 형태의 파단면(①)이, $(Cr, Fe)_2B$ 영역에서는 변형 중 깨진 면(②)이 확인되었다. 또한 일부 dimple 영역 내부에서는 구형의 Si계 산화물(③)이 관찰되었다.

기지내 Martensite 상 및 δ -ferrite 상의 변형 거동을 확

Fig. 8. Fractographs (high magnification) of PIM mixed materials having (a), (b) 5 wt%, (c), (d) 10 wt%, (e), (f) 20 wt% M fractions

인하고자 dimple 내부를 고배율로 관찰해 보았으며 그 결과를 그림 8에 도시하였다. 세 PIM 복합 소재에서 공통적으로 dimple 내부에 slip band가 관찰되는 영역(a, c, e)과 dimple 내부에 깨진 듯한 형상을 나타내는 영역(b, d, f)이 동시에 확인되었다. 각 영역에 대해 EDS 분석을 수행한 결과, 두 영역 모두 Fe-기지임을 알 수 있었다. 이를 통해 Fe-기지 내부에서 연성 파괴와 취성 파괴가 동시에 발생하는 것을 확인할 수 있었는데 이는 δ -ferrite 상과 martensite 상의 변형 거동 차이에 의한 것으로 사료된다 [26-28]. 즉 기지 영역의 dimple 내부에서 slip band가 발달된 영역은 δ -ferrite 상임을, dimple 내부에 깨진 형상을 나타내는 영역은 martensite 상임을 유추할 수 있었다.

17-4 PH 합금 분말에 첨가된 M 분말 분율에 따른 boride의 파괴 거동을 관찰하고자 상온 인장 후 파단된 시편의 표면 및 단면을 관찰하였으며 그 결과를 그림 9에 도시하였다. 여기서 (a), (b)는 5 wt% M 첨가, (c), (d)는 10 wt% M 첨가, (e), (f)는 20 wt% M 첨가 PIM 복합 소재를 나타낸 것이다. 세 복합 소재의 파단면 관찰 결과를 통해 첨가된 M 분말 분율과 상관없이 모든 소재에서 boride 상이 변형 도중 깨진 듯한 흔적을 관찰할 수 있었다. 세 소재의 단면 관찰 결과((b), (d), (f))를 통해 5 wt% M 첨가 및 10 wt% M 첨가 복합 소재의 경우 주 균열이 boride를 자르고 지나가고 있었고, 20 wt% M 첨가 복합 소재는 boride와 기지의 일부 상간 계면으로 균열

Fig. 9. FE-SEM observation results of boride cracking of PIM mixed materials having (a), (b) 5 wt%, (c), (d) 10 wt%, (e), (f) 20 wt% M fractions

이 진전되는 거동을 보였다. 이와 함께 추가적으로 세 복합 소재 모두 boride상 내부에서 다수의 secondary crack들이 관찰되었다. 또한 boride 상의 분율과 관계 없이 세 복합 소재 모두 금속 기지와 강화 상 간의 계면 결합력은 우수함을 관찰할 수 있었다.

4. 결 론

본 연구에서는 PIM 공정 중 17-4PH 분말에 Fe-Cr-B 계 분말(M)을 첨가하여 boride 강화 복합 소재를 제조하였다. 제조된 시편들에서 첨가된 M 분말의 분율에 따른 미세조직, 기계적 특성 및 변형 거동을 조사하였으며 다음과 같은 결론을 얻었다.

(1) 초기 미세조직 관찰 결과 5 wt%, 10 wt% 및 20 wt% M 첨가 PIM 복합 소재 모두 금속 기지에서는 Cu 석출물이 균일하게 분포하고 있는 δ -ferrite 상과 martensite 상이 관찰되었으며 강화상으로는 $(Cr, Fe)_2B$ 상이 확인되었다. 이때, 첨가된 M 분말의 분율이 5 wt%, 10 wt%, 20 wt%로 증가함에 따라 boride 분율(vol%)은

각각 3.6%, 4.9%, 10.4% 로 증가하였다.

(2) 5 wt%, 10 wt% 및 20 wt% M 첨가 복합 소재에 대해 상온 인장 시험을 수행한 결과 M 분말 분율이 증가함에 따라 항복 강도는 현저히 증가하고 최대 인장 강도는 소폭 증가하였으며 연신율은 다소 감소하였다. 또한 세 소재 모두 동일한 소결 온도에서 생성된 PIM 17-4PH 소재의 기계적 특성보다 우수한 것을 알 수 있었다.

(3) 파단면 관찰 결과, 세 소재 모두 δ -ferrite 상에서는 연성 파괴가 나타났으며 martensite 상 및 $(\text{Cr, Fe})_2\text{B}$ 상에서는 취성 파괴가 관찰되었다. 세 복합 소재의 boride의 파괴 모드는 $(\text{Cr, Fe})_2\text{B}$ 상 분율이 증가함에 따라 상내 파괴에서 상간 파괴로 변화되었다. 한편 $(\text{Cr, Fe})_2\text{B}$ 상의 분율과 관계 없이 세 복합 소재 모두 $(\text{Cr, Fe})_2\text{B}$ 상 내부 영역에서 수 많은 secondary 균열들이 형성되었다. 세 복합 소재 모두 matrix와 $(\text{Cr, Fe})_2\text{B}$ 상의 계면 결합력은 우수함을 알 수 있었다.

(4) PIM 공정을 통해 제조된 boride reinforced 17-4PH 복합 소재의 경우 일반적인 PIM 17-4PH 소재에 비해 비교적 낮은 온도에서 소결을 수행함에도 불구하고 우수한 기계적 특성을 나타내었는데 이는 첨가된 M 분말에 의한 소결력 향상 및 효과적인 강화상의 형성에 기인하였다.

REFERENCES

- W. D. Yoo, J. H. Lee, K. T. Youn, and Y. M. Rhyim, *Sol. St. Phen.* **118**, 15 (2006).
- M. Murayama, Y. Katayama, and K. Hono, *Metall. Mater. Trans. A* **30A**, 345 (1999).
- C. G. Tiburcio, F. A. Calderon, A. M. Villafane, and R. B. Margulis, *Anti-Corros. Method. M.* **48**, 37 (2001).
- U. K. Viswanathan, P. K. K. Nayar, and R. Krishnan, *Mater. Sci. Tech. Ser.* **5**, 346 (1989).
- C. Y. Son, T. S. Yoon, and S. Lee, *Metall. Mater. Trans. A* **40A**, 1110 (2009).
- Y. H. Lee, T. S. Yoon, S. H. Ahn, and C. S. Lee, *Korean J. Met. Mater.* **40**, 1249 (2002).
- S. Ahn, S. J. Park, S. Lee, S. V. Atre, and R. M. German, *Powder Technol.* **193**, 162 (2009).
- M. C. Shim, K. S. Kim, K. S. Cho, J. S. Kim, and K. A. Lee, *Korean J. Met. Mater.* **52**, 327 (2014).
- C. K. Kim, C. Y. Son, D. J. Ha, T. S. Yoon, S. Lee, and N. J. Kim, *Korean J. Met. Mater.* **45**, 162 (2007).
- A. S. Nykiel, *Tech. Trans. Mechan. Sci.* **111**, 85 (2014).
- H. O. Gulsoy and S. Salman, *J. Mater. Sci.* **39**, 4835 (2004).
- H. O. Gulsoy and S. Salman, *J. Mater. Sci.* **40**, 3415 (2005).
- H. O. Gulsoy and S. Salman, *J. Mater. Sci.* **40**, 4101 (2005).
- K. A. Lee, J. H. Kwon, and T. S. Yoon, *Met. Mater. Int.* submitted (2018).
- Y. A. Joo, Y. K. Kim, T. S. Yoon, and K. A. Lee, *Met. Mater. Int.* In-revision (2018).
- R. Schroeder, G. Hammes, C. Binder, and A. N. Klein, *Mater. Res.* **14**, 564 (2011).
- D. C. Blaine, Y. Wu, C. E. Schlaefel, B. Marx, and R. M. German, *Metall. Mater. Trans. A* **33A**, 2185 (2002).
- A. A. Sorour, *Ph. D. Thesis*, pp. 19-28, McGill University, Montreal (2014).
- A. Simchi, A. Rata, and P. Imgrund, *Mater. Sci. Eng. A* **424**, 282 (2006).
- Y. Wu, D. Blaine, B. Marx, C. Schlaefel, and R. M. German, *Metall. Mater. Trans. A* **33A**, 2185 (2002).
- M. Aslam, F. Ahmad, P. S. M. B. M. Yusoff, K. Altaf, M. A. Omar, and M. R. Raza, *J. Eng. Appl. Sci.* **11**, 11960 (2016).
- A. R. Jeefferie, S. Nurhashima, M. Y. Yuhazri, H. Sihombing, S. M. Shukor, N. S. Abdullah, and M. A. Omar, *Adv. Intel. Soft. Compu.* **3**, 11 (2011).
- H. J. Sung, T. K. Ha, S. Ahn, and Y. W. Chang, *J. Meter. Process. Tech.* **130-131**, 321 (2002).
- Y. K. Kim, Y. A. Joo, J. K. Park, H. J. Kim, M. S. Kong, and K. A. Lee, *Korean J. Met. Mater.* **55**, 862 (2017).
- X. Zuo, Y. Chen and M. Wang, *Mater. Res.* **15**, 915 (2012).
- E. Y. Guo, M. Y. Wang, T. Jing, and N. Chawla, *Mater. Sci. Eng. A* **508**, 159 (2013).
- G. A. Cingara, Y. Ososkov, M. K. Jain, and D. S. Wilkinson, *Mater. Sci. Eng. A* **516**, 16 (2009).
- Z. Shang, Y. Shen, B. Ji, and L. Zhang, *Met. Mater. Int.* **22**, 171 (2016).